

TECHNISCHE FICHE/FICHE TECHNIQUE

Logo	Maatschappelijke zetel/Siège Social
	Gravelart bvba Groenestraat 139 a BE-8210 Zedelgem Tel. +32 50 24 10 40 info@gravelart.be
Datum/Date	Identificatie /Identification
15/07/2025	Jura 8/16
Korrelverdeling/Granulometrie	
Zeef/Tamis mm	Gemiddelde doorval/Passant moyenne %
22,4	100
16,0	87,7
11,2	44,5
8,0	15,2
4,0	3,8
0,063	1,3
Kenmerken/Caractéristiques	
Petrografische omschrijving/Nature pétrographique	Zanderige kalksteen/ Grès calcaire
Soortelijke massa/Masse volumique	1600 kg/m ³
Reële volumieke massa/Masse volumique réelle	2,52 Mg/m ³
Weerstand tegen polijsting/Résistance au polissage	PSV ₅₄
Weerstand tegen afschuren/Résistance à l'usure	-
Weerstand tegen verbrijzeling/Résistance à la fragmentation	LA ₂₇
Waterabsorptie/Absorption d'eau	0,74 %
Chloridegehalte/Teneur en chlorures	-
Sulfaat/Sulfate	-

Het product is onderhevig aan evolutie/Le produit est sujet à évolution

De waarden zijn indicatief en niet contractueel/Ces valeurs sont indicatives et non contractuelles

Opgemaakt in Zedelgem op 15/07/2025 - Mise à jour à Zedelgem le 15/07/2025