

TECHNISCHE FICHE/FICHE TECHNIQUE

Logo	Maatschappelijke zetel/Siège Social
	Gravelart bvba Groenestraat 139 a BE-8210 Zedelgem Tel. +32 50 24 10 40 info@gravelart.be
Datum/Date	Identificatie /Identification
10/03/2020	Kalksteenslag - Calcaire concassé 2/4
Korrelverdeling/Granulometrie	
Zeef/Tamis mm	Gemiddelde doorval/Passant moyenne %
8	100
5,6	100
4	89
2,8	39
2	6
1	2
0,063	1,0
Kenmerken/Caractéristiques	
Petrografische omschrijving/Nature pétrographique	Carbonaathoudend sedimentair gesteente/ Roche sédimentaire carbonatée
Soortelijke massa/Masse volumique	1600 kg/m ³
Reële volumieke massa/Masse volumique réelle	2,66 Mg/m ³
Korrelverdeling/Granularité	G _C 80/20
Gehalte aan fijne delen/Teneur en fines	1 %
% gebroken materiaal/ % des grains concassés	C _{100/0}
Weerstand tegen polijsting/Résistance au polissage	PSV ₄₆
Weerstand tegen afschuren/Résistance à l'usure	MDE ₁₇
Weerstand tegen verbrijzeling/Résistance à la fragmentation	LA ₁₇
Waterabsorptie/Absorption d'eau	0,6 %
Organische stoffen/Matières organiques	Negatief/Négatif
Vorst-dooiweerstand/Sensibilité au gel-dégel	F ₁

Het product is onderhevig aan evolutie/Le produit est sujet à évolution

De waarden zijn indicatief en niet contractueel/Ces valeurs sont indicatives et non contractuelles

Opgemaakt in Zedelgem op 10/03/2020 - Mise à jour à Zedelgem le 10/03/2020