


TECHNISCHE FICHE/FICHE TECHNIQUE

Logo	Maatschappelijke zetel/Siège Social
	Gravelart bvba Groenestraat 139 a BE-8210 Zedelgem Tel. +32 50 24 10 40 info@gravelart.be
Datum/Date	Identificatie /Identification
25/08/2020	Balthasar
Chemische analyse/Analyse chimique	
SiO ₂	98,10 %
Al ₂ O ₃	0,11 %
Fe ₂ O ₃	0,09 %
MgO	< 0,08 %
CaO	0,17 %
K ₂ O	0,03 %
Na ₂ O	< 0,10 %
TiO ₂	< 0,01 %
P ₂ O ₅	< 0,03 %
MnO	< 0,03 %
Loss on ignition/Perte au feu à 1150 °C	1,25 %
Kenmerken/Caractéristiques	
Petrografische omschrijving/Nature pétrographique	Silex
Soortelijke massa/Masse volumique	1600 kg/m ³
Reële volumieke massa/Masse volumique réelle	2,60 Mg/m ³
Porositeit/Porosité	0,30 %
Hardheid Mohs/Dureté Mohs	8

Het product is onderhevig aan evolutie/Le produit est sujet à évolution

De waarden zijn indicatief en niet contractueel/Ces valeurs sont indicatives et non contractuelles

Opgemaakt in Zedelgem op 25/08/2020 - Mise à jour à Zedelgem le 25/08/2020