




Waterdoorlatend, gebruiksvriendelijk bind- middel op waterbasis

Voor het binden en beschermen van stenen en boomschors



100%
waterdoorlatend



Snelle installatie



Dual Bond Technology:
onmiddellijke hechting



Vrij van microplastics



Biobaseerde
certificering



Niet-toxische en
niet-gevaarlijke
ingrediënten
(VOS-vrij)

Technische eigenschappen

Verwerkingstemperatuur	5°C – 45°C
Uithardingstijd	12–36 uur (afhankelijk van luchtvochtigheid en temperatuur)
Uv-bestendig	Ja
Houdbaarheid	24 maanden ongeopend; 12 maanden na opening (herschluiten en bewaren tussen 5°C en 45°C)
Geschikt voor steentypes	4–7 mm; 8–18 mm; 19–25 mm
Verpakking	4,1 l; 2 l, 800 ml
Dekkingsgraad	4,1 l: 10 m ² 2 l: 5 m ² 800 ml: 2 m ²

Installatie

01 Voorbereiding

- Meet het oppervlak om de totale te behandelen oppervlakte te bepalen.
- Controleer de weersvoorspelling en zorg dat er geen regen wordt verwacht binnen de volgende 24 uur en dat de temperatuur boven 5°C blijft.
- Zorg dat de stenen schoon zijn, vrij van stof en vuil, en volledig droog, inclusief de onderliggende laag.
- Bescherm omliggende zones om morsen te voorkomen.
- Breng Easihold enkel aan op materialen die geplaatst zijn op een waterdoorlatende ondergrond.
- Gebruik een schone, nieuwe airless spuit gevuld met Easihold.
- Draag handschoenen.

02 Aanbrengen: spuitmethode

- Schud de verpakking goed en giet Easihold in de spuit. Het gebruik van een airless spuit wordt aanbevolen.
- Breng de eerste laag aan op het schone en droge oppervlak. Vernevel gelijkmatig volgens de aanbevolen gebruiksrichtlijnen en zorg dat alle stenen goed bedekt zijn.
- Verdicht het oppervlak licht met een vlak hulpmiddel door zachtjes aan te drukken.
- Wacht 30 minuten tot 1 uur en breng vervolgens de tweede laag aan.
- Verdichten is nu niet meer nodig. Laat het oppervlak ongestoord uitharden gedurende 36 uur.

03 Aanbrengen: mengmethode

- Giet Easihold in een emmer samen met de stenen en meng tot alle stenen gelijkmatig gecoat zijn.
- Giet het mengsel uit over het oppervlak en verdeel tot een laagdikte van ongeveer 20 mm.
- Verdicht de stenen met een truweel en laat vervolgens 36 uur drogen.



Nazorg

- Vermijd belasting of druk op het oppervlak gedurende de eerste 24 uur na de laatste laag.
- Indien het regent tijdens het droogproces, kan opnieuw aanbrengen noodzakelijk zijn.
- In zones met intensief beloop: opnieuw aanbrengen om de 12 maanden.
- Voor decoratief gebruik: opnieuw aanbrengen om de 24 maanden.
- Verwijder losse stenen om verdere slijtage te voorkomen.
- Eventuele gemiste of losse zones kunnen plaatselijk hersteld worden met twee lagen Easihold en lichte verdichting.